

# Sigma<sup>®</sup>



**P**řírodní a zároveň technické řešení v sobě kombinují zátky typu **Sigma<sup>®</sup>**.

Vyrobené výhradně ze suroviny po přírodních zátkách, zaručují dokonalou stejnorodost co do chování, prezentace i chuti.

## Bourrassé

Tvůrce řešení uzavírání korkovou zátkou

# Sigma®



Zátky **Sigma**® jsou vyrobeny ze stejného hrubozrnného granulátu, který je používán k výrobě zátek šumivých vín. Poskytuje flexibilitu a elastický návrat, přičemž do kontaktu s vínem přichází pouze přírodní korková ploška o tloušťce neméně 4mm.

## Technická specifikace

Vlhkost	6 % +/- 2 %
Délka (40 et 44 mm)	Jmenovitá +/- 0,5 mm
Průměr (23,7 mm)	Jmenovitý +/- 0,5 mm
Průměrná extrakční síla (skleněná zkoušecí hrdla 18,5mm)	12 až 30 daN
Nepropustnost kapalin	≥ 1.2 bars
Nabytí původních rozměrů	≥ 90 % po 3 minutách
Rezidua peroxidů	≤ 0,2 mg / zátka
Prach	≤ 2,0 mg / zátka
Kapilární migrace	žádná

Naše výrobky jsou v souladu s platnými technickými specifikacemi a testováním (NF ISO 16 420) při „výstupu ze závodu.“

## Doporučení

Maximální doporučená délka skladování po lahování tichých vín s hrdlem CETIE je 18 měsíců, při běžných podmínkách použití, skladování (ve vodorovné poloze) a přepravy.

Tyto informace jsou poskytnuty v dobré víře a jsou založeny na současném stavu našich znalostí. Naším klientům doporučujeme provést schvalovací zkoušky za účelem určení vhodnosti vybrané zátky pro zamýšlené použití dle jejich vlastních podmínek použití.

## Bourrassé

Tvůrce řešení uzavírání  
korkovou zátkou

B.P. 23 - Route de LACOMIAN  
40230 TOSSE (France)  
Tél. : 00 33 558 49 99 26  
Mail : export@bourrassé.com

[www.bourrassé.com](http://www.bourrassé.com)